



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης BRUSH SEALANT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.09.2019



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BRUSH SEALANT** είναι ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα πινέλου κατάλληλη για την κάλυψη ενώσεων και αρμών σε αμαξώματα αυτοκινήτων, στο σκαφών, τροχόσπιτων ή σε λυόμενα στίπια. Είναι αδιάβροχη, προσφέρει προστασία από κραδασμούς, και έχει εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες. Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν σκάει
- Δεν χάνει την φόρμα της
- Παραμένει ελαστική

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπορεί να παρεμβληθεί ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες πριν το κόλλημα, το πριτσίνωμα ή το βίδωμα για να αποσβένει τα τριξίματα από κραδασμούς.

- Σε αρμούς και ενώσεις αυτοκινήτων και μεταλλικών κατασκευών.
- Σφραγιστικό παρέμβυσμα ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Κόλλα για φίλτρα, ελαστικά καρπέτα, ελαστικά φιλέτα.
- Κατάλληλη ως αδιαβροχοποιητική επίστρωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη και λιπαρές ουσίες.
2. Αραιώνεται με διαλυτικό νίτρου ή με κοινή βενζίνη.
3. Για εφαρμογή ως κόλλα ή παρέμβυσμα η εφαρμογή πρέπει να γίνει και στις δύο επιφάνειες.
4. Εφαρμόστε με πινέλο σε πάχος 3 mm.
5. Περιμένετε 10-15 λεπτά για να απομακρυνθεί ο διαλύτης.
6. Ενώστε τις επιφάνειες και εφαρμόστε ελαφριά πίεση.
7. Μπορεί να βαφεί αφού στεγνώσει με χρώματα DELUXE ή με ακρυλικά χρώματα ενός ή δύο συστατικών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία με διαλυτικό νίτρου αμέσως μετά την χρήση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

1-2 m²/kg ανάλογα με την χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Πάστα

Χρώμα: Μπεζ

Οσμή: Χαρακτηριστική οργανικών διαλυτών.

Ειδικό βάρος: 1,04 g/ml

Ιξώδες: 20000 ± 5000 cPs

Σημείο ανάφλεξης: Πολύ εύφλεκτο.

Διαλυτότητα: Σε αρωματικούς διαλύτες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C έως +30°C. Να προφυλάσσεται από τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1kg	01557	5204094015574

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Acute Tox. 4: H312+H332 - Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης BRUSH SEALANT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.09.2019

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

