



Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

ISOMIX ASVESTOLIT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX ASVESTOLIT** είναι ειδικό υγρό αερακτικό πρόσμικτο που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσδίδει εξαιρετική εργασιμότητα
- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος
- Δεν προσβάλλει τον οπλισμό της οικοδομής
- Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος
- Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα
- Αποτρέπει τη δημιουργία 'πεταλούδων' και το κρέμασμα του σοβά
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή της τοιχοποιίας
- Παρέχει οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του κονιάματος
- Απαλλάσσει από τα προβλήματα μεταφοράς και αποθήκευσης του ασβέστη
- Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό βοήθημα – πρόσθετο κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.
- Λόγω της διαφάνειας του είναι κατάλληλο για σοβάδες τελικής στρώσεως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέτουμε το **ISOMIX ASVESTOLIT** κατά τη διάρκεια παρασκευής του κονιάματος μειώνοντας το απαιτούμενο νερό ανάμιξης.

Ενδεικτική δοσολογία

	Κονίαμα τοιχοποιίας ή διαστρώσεων	Κονίαμα σοβά
Τσιμέντο	250 kg	250 kg
Άμμος	1 m ³	1 m ³
ISOMIX ASVESTOLIT	500 ml	750 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού

ΑΠΟΔΟΣΗ

0,2 % επί του βάρους του τσιμέντου για κονιάματα τοιχοποιίας (100 ml **ASVESTOLIT** σε 50 Kg τσιμέντο) 0,3 % επί του βάρους του τσιμέντου για κονιάματα σοβά (150 ml **ASVESTOLIT** σε 50 Kg τσιμέντο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπερδοσολογία άνω του 0,4 % επί του βάρους του τσιμέντου μειώνει την αντοχή των κονιαμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό διάλυμα.

Χρώμα: Διαυγές έως λίγο θολό.

Ιξώδες: 20 – 25 cPs (25°C)

Ειδικό βάρος: 1 gr/ml

Ευφλεκτότης: Οχι εύφλεκτο

Διαλυτότης: Σε νερό

PH: 2-3

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C.

Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Kg, 4Kg, 20Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1kg	05091	5204094050933
4kg	05087	5204094050889
20kg	08086	5204094050896

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό **Skin Irrit. 2: H315** - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P264:** Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο **P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε **P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

