



Προϊόντα Γυψοσανίδας & Τσιμεντοσανίδας ISOMIX BAUGYPSUM

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX BAUGYPSUM** είναι γύψος οικοδομών ταχείας πήξεως. Βασίζεται σε ειδική ποιότητα γύψου και έχει ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Είναι κατάλληλος για οικοδομικές εφαρμογές όπως εργασίες βελτίωσης και επιπεδοποίησης υλικών. Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή
- Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
- Κρεμμώδης ομοιογενής υφή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Συρρικνώνεται ελάχιστα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κλείσιμο οπών και επισκευές ρωγμών.
- Τοποθέτηση – στήριξη διαφόρων εξαρτημάτων (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών κλπ)
- Επισκευαστικές εργασίες λείανσης επιφανειών.
- Κατασκευή καλλιτεχνημάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Καθαρίστε πολύ καλά τις επιφάνειες εφαρμογής, απομακρύνοντας κάθε ίχνος σαθρών και σκόνης.
2. Βρέξτε ελαφρά την επιφάνεια.

Ανάμιξη

Για την παρασκευή του μίγματος του γύψου οικοδομών **ISOMIX BAUGYPSUM** αναμειξάτε περίπου 1-2 μέρη γύψου σε 1 μέρος καθαρό νερό, μέσα σε ένα καθαρό δοχείο. Ποτέ μην ρίχνετε το νερό στην σκόνη - πάντοτε αναδεύοντας το νερό ρίχνουμε σιγά – σιγά την σκόνη.

Εφαρμογή

1. Χρησιμοποιήστε σπάτουλα ή μυστρί για την επίστρωση ή την τοποθέτηση.
2. Το αναμειγμένο υλικό μπορεί να επεξεργαστεί για 7 έως 15 λεπτά μετά την παρασκευή του.
3. Το πάχος του εφαρμοζόμενου υλικού μπορεί να είναι αρκετά εκατοστά.
4. Αφού γίνει η επίστρωση του υλικού χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι - τριβίδιο για να λειάνετε την επιφάνεια.
5. Σε περίπτωση που θέλετε να στηρίξετε κάτι στον τοίχο, τοποθετήστε μία ποσότητα έτοιμου μίγματος στο σημείο που έχετε επιλέξει και βυθίστε μέσα σε αυτό το προς στήριξη αντικείμενο. Συγκρατείστε μέχρι να στεγνώσει το μίγμα. Απαιτούνται μερικά λεπτά για να τραβήξει το μίγμα και να επιτευχθεί η στήριξη.
6. Αφήστε για τουλάχιστον 24 ώρες να στερεοποιηθεί το υλικό και μετά μπορείτε να αναρτήσετε φορτία ή να εφαρμόσετε δυνάμεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε πολύ καλά τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και απορρυπαντικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή : Λεπτόκοκκη σκόνη

Χρώμα : Λευκό

Ειδικό βάρος νωπού μίγματος: 1400 -1500 kg/m³ 20°C

Χρόνος στεγνώματος: 7 – 15 λεπτά ανάλογα με την θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C - 35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 30°C. Προστατέψτε τα σακιά από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα σακιά, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
4kg	07020	5204094070207

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κανονισμός N°1272/2008 (CLP): Σύμφωνα με τον Κανονισμό N°1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προϊόντα Γυψοσανίδας & Τσιμεντοσανίδας ISOMIX BAUGYPsum

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

