



# Προϊόντα Γυψοσανίδας & Τσιμεντοσανίδας ISOMIX BETONPRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX BETONPRIMER** είναι ένα εξαιρετικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης, μείγμα ειδικών ακρυλικών ρητινών και διαβαθμισμένης χαλαζιακής άμμου. Εφαρμόζεται κυρίως σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Γέφυρα πρόσφυσης για εφαρμογή σοβά ή άλλων κονιαμάτων
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κίτρινίσματα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή – χρωματισμένο για αναγνώριση περασμένης επιφάνειας

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα λείων επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την εφαρμογή σοβά ή ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος.
- Είναι κατάλληλο για εμφανές μπετόν, τσιμεντοσανίδα, πλάκες πολυστερίνης EPS & XPS, σκυροδέματος κλπ.
- Είναι κατάλληλο για αστάρωμα πριν τη συγκόλληση νέων κεραμικών πλακιδίων σε παλιά πλακίδια.

**Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας λόγω της διαφορετικής ποιότητας και υφής των κεραμικών πλακιδίων.**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Προετοιμασία επιφανειών

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια και σαθρά υπολείμματα.

### Εφαρμογή

1. Το **BETONPRIMER** είναι έτοιμο για χρήση – δεν χρειάζεται αραιώση.
2. Πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν την εφαρμογή του.
3. Εφαρμόζεται με ρολό ή με ειδικό σύστημα ψεκασμού.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

## ΑΠΟΔΟΣΗ

0.2-0.4 kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με την επιφάνεια.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή :** Παχύρρευστο υγρό

**Χρώμα:** Κεραμιδί ανοιχτό

**Οσμή :** Χαρακτηριστική

**PH:** 8.5 - 9

**Τάση ατμών (20° C):** 24hPa

**Ειδικό βάρος :** 1530-1630kg/m<sup>3</sup> 25°C

**Ιξώδες:** 15000-25000 mPas 23 °C

**Διαλύτης:** νερό

**Χρόνος στεγνώματος:** 2 – 3 ώρες

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4kg, 15kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
4kg	07027	5204094070276
15kg	07033	5204094070405

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





## Προϊόντα Γυψοσανίδας & Τσιμεντοσανίδας ISOMIX BETONPRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: [info@evochem.gr](mailto:info@evochem.gr) Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

