



Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

## ISOMIX CEMENT COLOR

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX CEMENT COLOR** είναι χρωστική ουσία σε μορφή σκόνης, αποτελούμενη από μεταλλικά οξειδία πολύ λεπτής κοκκομετρίας, τα οποία εξασφαλίζουν έντονο χρωματισμό. Δεν ξεθωριάζει - έχει υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες UV, δεν επηρεάζει το χρόνο πήξης των κονιαμάτων, είναι απλό, εύκολο και οικονομικό στη χρήση. Είναι διαθέσιμο σε 5 χρώματα: κόκκινο, ώχρα, μαύρο, μπλε και πράσινο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ποιότητα
- Υψηλή απόδοση
- Άριστος χρωματισμός
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για όλους τους τύπους εφαρμογών σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων συγκεκριμένης χρωματικής απόχρωσης όπως κονιάματα αρμολόγησης και τελικής επίστρωσης - εξομάλυνσης, πλάκες, κυβόλιθοι, τσιμεντόλιθοι, παγκάκια, ζαρντινιέρες κλπ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμάστε το υπόστρωμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κονιάματος που επιθυμείτε να χρωματίσετε. Για να ελέγξετε το τελικό χρώμα, αναμείξτε μια μικρή ποσότητα **ISOMIX CEMENT COLOR** με το κονίαμα που θα χρησιμοποιήσετε και εφαρμόστε πάνω σε ένα τσιμεντόλιθο. Αρχικά το χρώμα είναι πιο σκούρο όσο το κονίαμα είναι νωπό. Όταν στεγνώσει το χρώμα είναι φωτεινότερο - ανοιχτότερο.
2. Αναμείξτε καλά το **ISOMIX CEMENT COLOR** με το κονίαμα και στη συνέχεια προσθέστε νερό. Παρεκκλίσεις των αποχρώσεων είναι πιθανές ανάλογα με το χρώμα και την κοκκομετρία του κονιάματος, την περιεκτικότητα του νερού σε ανόργανα άλατα, την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται, καθώς και τις μεθόδους τελικής σκλήρυνσης.
3. Αναλογία ανάμιξης: 400gr - 800gr / 50kg τσιμέντου ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση.
4. Εφαρμόστε το μίγμα σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του κονιάματος.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ομοιόμορφη χρωματική εμφάνιση εξαρτάται από τη δΟΣΟΛΟΓΙΑ και την ομοιογένεια της αναλογίας των συστατικών ανάμιξης (τσιμέντο, νερό, αδρανή, πρόσμικτα και χρωστικές).

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι

### ΑΠΟΔΟΣΗ

400gr - 800gr / 50kg τσιμέντου

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Έγχρωμη κονία

**Χρώμα:** Μπλε, κόκκινο, μαύρο, πράσινο, ώχρα

**Πυκνότητα:** Μαύρο 1 kg/Lt, Κόκκινο 1,6 kg/ Lt, Ώχρα 0,5 kg/ Lt,

Πράσινο 1 kg/ Lt, Μπλε 1 kg/ Lt

**Ευφλεκτικότητα:** Όχι εύφλεκτο.

**Τοξικότητα:** Μη τοξικό.

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** +5°C έως +35°C

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 400gr & 800gr

| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ      | ΚΩΔΙΚΟΣ | BARCODE       |
|-----------------|---------|---------------|
| 400gr (μπλε)    | 01785   | 5204094017851 |
| 400gr (κόκκινο) | 01786   | 5204094017868 |
| 400gr (ώχρα)    | 01787   | 5204094017875 |
| 400gr(πράσινο)  | 01788   | 5204094017882 |
| 400gr(μαύρο)    | 01789   | 5204094017899 |
| 800gr (μπλε)    | 01790   | 5204094017905 |
| 800gr (κόκκινο) | 01791   | 5204094017912 |
| 800gr (ώχρα)    | 01792   | 5204094017929 |
| 800gr(πράσινο)  | 01793   | 5204094017936 |
| 800gr(μαύρο)    | 01794   | 5204094017943 |

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EE και την Οδηγία 1999/45/EE, το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο **P102:** Μακριά από παιδιά.

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

ISOMIX CEMENT COLOR

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

**Evochem**®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

