



Αστάρια

ISOMIX GYPSUM PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX GYPSUM PRIMER** είναι διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ιδανικό για αστάρισμα πολύ απορροφητικών επιφανειών όπως γυψοσανίδων, σοβά και σκυροδέματος. Το ISOMIX GYPSUM PRIMER μειώνει την απορροφητικότητα και βελτιώνει τη πρόσφυση των επιφανειών που εφαρμόζεται. Προετοιμάζει τις επιφάνειες για εργασίες χρωματισμού, σοβατίσματος ή επικόλλησης πλακιδίων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Άοσμο – φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αστάρισμα γυψοσανίδων, σοβά και σκυροδέματος πριν την τελική βαφή με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα, ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια και σαθρά υπολείμματα.
2. Αν υπάρχουν ρωγμές σε γυψοσανίδες θα πρέπει να προσδιορισθούν και να σφραγισθούν με ακρυλικό στόκο JOINT FILLER.
3. Μεγαλύτερα ανοίγματα και τρύπες στοκάρονται με αφρόστοκο SUPER LITE.

Εφαρμογή

1. Εφαρμόζουμε με ρολό, πινέλο ή βούρτσα, ένα χέρι ISOMIX GYPSUM PRIMER αδιάλυτο, προσέχοντας να μην πέφτει πολύ υλικό.

2. Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων.
3. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των επαλείψεων πρέπει να είναι από 2 - 3 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό.

ΑΠΟΔΟΣΗ

7 – 10 m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Χαρακτηριστική ακρυλικών ρητινών

Ειδικό βάρος: 1± 0,02 g/cm³ 25^o C

Ιξώδες: 30-40 sec (FORD CUP 2) 25^o C

Αραίωση: Με νερό

Αντοχή: Σε τριβή εξαιρετική

Χρόνος στεγνώματος: 2 – 3 ώρες

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για κατηγορία «Συνδεδετικά αστάρια» {κατ. Αη(Υ)}: 30 gr/lit (2010). Το προϊόν, έτοιμο για χρήση, περιέχει κατά μέγιστο 20gr/lit ΠΟΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o - 35^o C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt, 4Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 1Lt	07024	5204094070245
Δοχείο 4Lt	07025	5204094070252

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερόδελλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Τel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Αστάρια

ISOMIX GYPSUM PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβεροδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

