



## Επιχρίσματα

# ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300** είναι επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για αποκατάσταση τμημάτων σοβά. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες, για την επίτευξη υψηλών αντοχών. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του αυξάνοντας σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
- Συνιστάται για παραθαλάσσιες περιοχές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Ταχύτητα και καθαριότητα – προσθήκη μόνο νερού

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων ή πεσμένων τμημάτων σοβά σε παλιές και νέες κατασκευές, σε τοίχους ή οροφές.
- Επισκευή γωνιών (ακμών) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.
- Αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταστροφής του κλασσικού μαρμαροσοβά μετά από προσβολή από τον παγετό.
- Κατάλληλος να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, τσιμεντοκονία, πορομπετόν κλπ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες και ρύπους.
2. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά και ετοιμόρροπα τμήματα σοβά με καλέμι. Στη συνέχεια πλύνετε τις επιφάνειες με νερό υπό πίεση χωρίς να αφήσετε λιμνάζοντα νερά.
3. Σε δύσκολες ή πολύ λείες επιφάνειες το **ISOMIX REPAIR PLASTER** εφαρμόζεται πεταχτό, ενισχυμένο με ISOMIX

RESIN ACR 300 σε αναλογία ISOMIX RESIN ACR 300 : νερό = 1:3.

4. Για τον οπλισμό των επιφανειών συνιστάται η χρήση πλέγματος fiberglass.

### Ανάμιξη

1. Σε καθαρό δοχείο προσθέστε 5 - 5,5 kg νερό και υπό ανάδευση το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg.
2. Αναμίξτε μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής πηχτή πάστα χωρίς σβώλους με την κατάλληλη εργασιμότητα.
3. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 3 ώρες περίπου με περιοδική ανάδευση, χωρίς την προσθήκη επί πλέον νερού.

### Εφαρμογή

1. Εφαρμόστε το **ISOMIX REPAIR PLASTER** όπως τον κοινό σοβά με το μυστήρι σε μια στρώση πάχους έως 2cm.
2. Όταν ο σοβάς τραβήξει μπορεί να τριφτεί με μαλακό τριβίδι.
3. Στη συνέχεια οι επιφάνειες μπορούν να σπατουλαριστούν με ISOMIX WALL STUCCO και να βαφτούν.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αποφύγετε την εφαρμογή σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
- Το προϊόν πρέπει να δουλεύεται σε θερμοκρασία από +10°C - +35°C. Οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από γρήγορο στέγνωμα, τον παγετό, ή την έντονη ακτινοβολία. Σε περιόδους καύσωνα υγραίνουμε περιοδικά.

### ΑΠΟΔΟΣΗ

12 - 14kg κονιάματος/m<sup>2</sup>/cm πάχους στρώσης ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### EN 998.1: GP

**Μορφή:** Λεπτόκκοκη κονία

**Χρώμα:** Λευκό

**Κοκκομετρία:** 0 - 1 mm

**Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος:** 1630 kg/ m<sup>3</sup>

**Αντοχή σε θλίψη μετά 28 ημέρες:** 5 Μπα (Μέθοδος ελέγχου EN 1015-11)

**Αντοχή σε κάμψη μετά 28 ημέρες:** 1,5 Μπα (Μέθοδος ελέγχου EN 1015-11)

**Συρρίκνωση:** < 0,9 mm

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** +10°C - +35°C

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





## Επιχρίσματα

# ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

	<b>EVOCHEM S.A.</b> Athens, Attica, Greece
<b>EN 998-1</b>	
<b>ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300</b> General purpose rendering mortar (GP) for external use	
<b>2010</b>	

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα σακιά από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα σακιά, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακιά 5kg, 25kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
5kg	01755	5204094071334
20kg	01754	5204094071341


### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση **H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη **H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού **P102** Μακριά από παιδιά **P271**: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο **P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής,

αν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό **P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπουνί και νερό **P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό **P261** Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα **P304+P340** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή σε εξωτερικό χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε τον να ηρεμήσει σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή **P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία **P362 + P364** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε **P501** Διαθέστε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία **ΕΥΗ208**: Περιέχει τσιμέντο portland, χημικά. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: τσιμέντο portland, χημικά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



# Evochem®

EVOCHEM A.E.  
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244  
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

