



Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

ISOMIX RESIN SBR 380

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RESIN SBR 380** είναι πολυμερικό γαλάκτωμα με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για την ενίσχυση, υγραμόνωση και βελτίωση κονιαμάτων και μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή πρόσφυση σε παλιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο
- Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων
- Αποφυγή ρωγμών
- Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα
- Ενισχυμένη αντοχή στον παγετό
- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια και χημικά
- Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση
- Μεγάλη ελαστικότητα (υψηλό ποσοστό ρητίνης)
- Βελτιωμένη εργασιμότητα με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο
- Δεν χρειάζεται αντιαφριστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες. Οι αυξημένες μηχανικές αντοχές τροποποιημένων τσιμεντοειδών μειγμάτων το καθιστούν κατάλληλο ακόμη και για προεντεταμένα και καλουπωτά στοιχεία.
- Βελτίωση πρόσφυσης για εξωτερικές χρήσεις (μέσα σε λάσπη ή στο αστάρι).
- Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος.
- Αστάρωμα απορροφητικών ή σαθρών επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν με ακρυλικά και πλαστικά επιχρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
- Βελτίωση υγραμόνωσης, πρόσφυσης και ελαστικότητας σε τσιμεντοειδείς κόλλες και αρμούς πλακιδίων.
- Βελτίωση πρόσφυσης, αντοχών και στεγανοποίηση σοβάδων και άλλων κονιαμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες εφαρμογής είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες και ρύπους.
2. Σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών, ή πολύ απορροφητικών επιφανειών διαβρέξτε χωρίς να αφήνετε λιμνάζοντα νερά.

Ανάμιξη

Το **ISOMIX RESIN SBR 380** προστίθεται στις προτεινόμενες αναλογίες στο νερό ανάμιξης των κονιαμάτων.

Τσιμεντοκονίες δαπέδων

Τσιμέντο : άμμος θαλάσσης = 1:1 έως 1:4

ISOMIX RESIN SBR 380 : νερό = 1:1

Κονίαμα : υγρό ανάμιξης = 5:1

Επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα

ISOMIX RESIN SBR 380 : νερό = 1:3

Συνδετικές στρώσεις παλαιού & νέου μπετόν ή κονιάματος

Τσιμέντο : άμμος θαλάσσης = 1:1

ISOMIX RESIN SBR 380 : νερό = 1:1

Κονίαμα : υγρό ανάμιξης = 2:1

Εφαρμόζεται με βούρτσα 20 περίπου λεπτά πριν πέσει το νέο μπετόν ή κονίαμα

Κόλλες πλακιδίων – μαρμάρων & αρμόστοκοι

ISOMIX RESIN SBR 380 : νερό = 1:2 έως 1:3

Τσιμεντοκονίες

ISOMIX RESIN SBR 380 : νερό = 1:3

Αδιαβροχοποίηση σοβάδων

ISOMIX RESIN SBR 380 : νερό = 1:3 έως 1:4

Αστάρωμα

Χωρίς αραίωση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανακινήστε πολύ καλά πριν από τη χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υδαρές γαλάκτωμα

Χρώμα: Λευκό - γαλακτώδες

Οσμή: Ελαφρά αρωματοειδής.

Ειδικό βάρος: 1,00 ± 0,02 g/ml

Ιξώδες: 1600-1800 mPas (25°C)

PH: 8-9

Διαλυτότης: Σε νερό.

Αναφλεξιμότητα: Μη εύφλεκτο.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

ISOMIX RESIN SBR 380

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o-30^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


4kg, 20kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
4kg	05103	5204094050735
20kg	05102	5204094050742

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό N°1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο. **EUH208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

