



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης MEGASIL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 23.04.2020



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η MEGASIL είναι υψηλής ποιότητας, επαγγελματικών προδιαγραφών σιλικόνη 100% ενός συστατικού, με εξαιρετική ελαστικότητα και αντιμυχλική δράση. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ελαστικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Σταθερότητα χρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντιμυχλικές ιδιότητες
- Εξαιρετική αντοχή στις υπερυψωμένες ακτίνες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφραγίσεις οικοδομικών και κατασκευαστικών αρμών
- Σφραγίσεις σε τοποθετήσεις τζαμιών
- Σφραγίσεις σε είδη υγιεινής
- Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους και container
- Σφραγίσεις σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες και λίπη
2. Χρησιμοποιήστε primer ISOCRYL PRIMER DUR, ISOCRYL PRIMER

3. DUR AQUA ή PRIMER PU 900 σε πορώδεις επιφάνειες
4. Εφαρμόστε με πιστόλι σιλικόνης
5. Διορθώστε με MEGASIL
6. Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με σαπουνόνερο πριν στεγνώσει

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος

Δεν είναι κατάλληλη για PVC, PE, PP, PTFE και ασφαλτικά υποστρώματα

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΜΟΥ

Ελάχιστο πλάτος: 5mm

Μέγιστο πλάτος: 30mm

Ελάχιστο βάθος: 5mm

Συνιστάται: 2 X βάθος = πλάτος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εξ αιτίας του όξινου χαρακτήρα της η MEGASIL μπορεί να επηρεάσει μέταλλα όπως τον χαλκό και τον μόλυβδο. Η MEGASIL δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε φυσική πέτρα, μάρμαρο κλπ. Για σφράγιση και συγκόλληση σε φυσικές πέτρες και μάρμαρα χρησιμοποιήστε ALL FIX M-S POLYMER.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με white spirit αμέσως μετά την εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Πολυσιλοξάνιο

Χρώμα: Διαφανές, Λευκό, Καφέ, Μαύρο, Γκρι

Μορφή: Πάστα

Σύστημα ωρίμανσης: Ωρίμανση με υγρασία

Δημιουργία υμενίου (20°C/ 65% R.H.): Ca. 15 - 25min

Ταχύτητα σκλήρυνσης (20°C/ 65% R.H.): 1-2mm /24h

Σκληρότητα (DIN 53505): 18 Shore A


Ειδικό βάρος (DIN 53479): 0.97 gr/ml (Διαφανής)

Αντοχή στη θερμοκρασία: Από -20°C έως +100°C.

Μέγιστη παραμόρφωση: 20%

Συντελεστής ελαστικότητας 100% (DIN 53504): 0,35 N/mm²

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C - +35°C



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5°C - +25°C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε κλειστή συσκευασία, υπό τις συνθήκες αποθήκευσης

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

MEGASIL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 23.04.2020

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάρια Display box & Blister 80ml Διαφανές, Λευκό
Φύσιγγα 280ml Διαφανές, Λευκό, Μαύρο, Καφέ, Γκρι
Σαλάμι 600ml Διαφανές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Display box 80ml Διαφανές	04022	5204094040224
Blister 80ml Διαφανές	04021	5204094040217
Display box 80ml Λευκό	04027	5204094040279
Blister 80ml Λευκό	04020	5204094040200
Φύσιγγα 280ml Διαφανές	54002	5204094040064
Φύσιγγα 280ml Λευκό	54000	5204094040057
Φύσιγγα 280ml Καφέ	54004	5204094040040
Φύσιγγα 280ml Μαύρο	54001	5204094040019
Φύσιγγα 280ml Γκρι	54003	5204094040033
Σαλάμι 600ml Διαφανές	04013	5204094040132

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

