



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PGP BETON FILLER** είναι ελαστομερής τσιμεντόστοκος έτοιμος για χρήση, ενισχυμένος με κεραμικά μικροσφαιρίδια, κατάλληλος για την πλήρωση και σφράγιση μεγάλων ρωγμών, εύκολα και χωρίς συρρίκνωση. Τρίβεται εύκολα και έχει θερμομονωτικές ιδιότητες. Συγκρατεί και απορρόφα κινήσεις και κραδασμούς χωρίς να σπάει. Προσφέρεται σε γκρι χρώμα ώστε να συνδυάζεται με τα τσιμεντοειδή υποστρώματα. Έχει άριστη πρόσφυση σε εμφανές μπετόν, τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα, κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Ενισχυμένος με κεραμικά μικροσφαιρίδια
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τρίβεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν κρεμάει
- Αντοχή στη μούχλα και τους μύκητες
- Βάφεται
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πλήρωση και σφράγιση μεγάλων ρωγμών έως 5cm βάθος και 2cm πλάτος καθώς και για κατασκευαστικές ατέλειες σε μπετόν.
- Συνιστάται για επισκευές φωλιών από κατασκευαστικές ατέλειες.
- Εφαρμόζεται σε μπετόν, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λάδια και σαθρά υπολείμματα
2. Μεγάλες ρωγμές ή αρμοί συνιστάται να ασαρώνονται με αστάρι νερού
3. Εφαρμόζεται με σπάτουλα
4. Πιέστε το υλικό στην επιφάνεια σε πάχος όχι μεγαλύτερο των 3 mm
5. Για μεγαλύτερα γεμίματα χρησιμοποιήστε γάζα ή πλαστικό δίκτυο για ενίσχυση. Εφαρμόστε το υλικό σε στρώσεις επιτρέποντας στην κάθε στρώση να στεγνώσει πριν την εφαρμογή της επόμενης (περίπου 1 ώρα)

6. Σε στοκαρίσματα ατελειών γεμίστε το άνοιγμα αφήνοντας περίσσειμα υλικού για να διαμορφωθεί η τελική επιφάνεια ευκολότερα με βρεγμένη σπάτουλα
7. Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει μπορεί να τριφτεί με πατόχαρτο
8. Η τελική επιφάνεια μπορεί να ασαρωθεί και να βαφεί
9. Κλείστε το καπάκι αμέσως μετά την εφαρμογή για να διατηρείται η υγρασία του προϊόντος

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Δεν είναι κατάλληλο για πλαστικές και μεταλλικές επιφάνειες
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους όταν αναμένεται βροχή (τουλάχιστον 5 ώρες πριν βρέξει)
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες (περιβάλλοντος και επιφανειών) κάτω των 5°C
- Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε περιοχές με μόνιμη υγρασία

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία σας πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με χλιαρό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Ακρυλικός στόκος με κεραμικά μικροσφαιρίδια

Μορφή: Πάστα

Χρώμα: Γκρι

Οσμή: Χαρακτηριστική ακρυλικών ρητινών

Ειδικό Βάρος: 1350- 1400 kg/m³ 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: Σπάτουλα

Σύστημα ωρίμανσης: Φυσικό στέγνωμα

Χρόνος στεγνώματος: Μπορεί να τριφτεί μετά από 3 έως 4 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία

Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C - +35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500gr, 1kg, 4kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
500gr	7170	5204094071709
1kg	7171	5204094071716
4kg	7172	5204094071723



Στόκοι

PGP BETON FILLER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 15.06.2016

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

EUH208: Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

