



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ASPHALT COATING** είναι ένα πρωτοποριακό μονωτικό, με βάση την ασφαλτόπισσα ενισχυμένο με ίνες πετροβάμβακα. Συνδυάζει τις στεγανωτικές ιδιότητες της ασφαλτόπισσας και τις σταθεροποιητικές και θερμομονωτικές ιδιότητες του πετροβάμβακα με ένα πέρασμα. Σφραγίζει ρωγμές, ραφές, τρύπες, σπασίματα, και άλλες ατέλειες τις επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνδυάζει ασφαλτόπισσα και πετροβάμβακα σε μία εφαρμογή
- Στεγανοποίηση και θερμομόνωση με ένα πέρασμα
- Ίδανικό υπόστρωμα πριν την εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης
- Γεμίζει τρύπες και σκασίματα σε πολυκαιρισμένες ασφαλτικές επιφάνειες
- Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
- Έτοιμο προς χρήση
- Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε τοίχια και θεμέλια
- Στεγάνωση σε ταράτσες και δώματα
- Επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες επιφάνειες
- Στεγάνωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε όλων των ειδών τις δομικές επιφάνειες που βρίσκονται πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους όπως μπετόν, σοβά, μεταλλικές, γαλβανισμένες κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική για να έχουμε άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

1. Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λιπαρές ουσίες, σαθρά υπολείμματα και υγρασία που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση.
2. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά τμήματα.
3. Το νέο σκυρόδεμα χρειάζεται να ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες. Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6%.
4. Οι παλιές επιστρώσεις, λίπη, φυτικοί οργανισμοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν με την βοήθεια λειαντικού μηχανήματος (τριβείου). Ανωμαλίες της επιφάνειας πρέπει να

λειανθούν. Σαθρά τμήματα ή σκόνες από την λείανση πρέπει να αφαιρεθούν.

5. Ήδη ασφαλτωμένες επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες για τουλάχιστον τρεις μήνες και οι ατέλειες των προηγούμενων επιστρώσεων (σκασίματα, ξεφλουδίσματα) πρέπει να εντοπιστούν, να αφαιρεθούν και να περαστούν τοπικά με PGP DRYPROOF ASPHALT COATING.
6. Μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από τυχόν σκουριά και σαθρά και να περαστούν με αντισκωριακό αστάρι μετάλλων.
7. Γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες για έξι μήνες πριν την χρήση του PGP DRYPROOF ASPHALT COATING.

Επισκευή ρωγμών: η προσεκτική επισκευή των ρωγμών είναι εξαιρετικά σημαντική για να πετύχουμε μακροχρόνια στεγανοποίηση.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το **PGP DRYPROOF ASPHALT COATING** πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.
2. Η εφαρμογή του **PGP DRYPROOF ASPHALT COATING** γίνεται αρχικά στα αδύναμα σημεία της επιφάνειας όπως ενώσεις, επισκευασμένες ρωγμές, ραφές κλπ ώστε να ενισχυθούν.
3. Αφήστε το υλικό 2 - 4 ώρες να τραβήξει.
4. Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται με φαρδύ, σκληρό πινέλο βάφοντας πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.
5. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση σταυρωτά προς την πρώτη.
6. Οι επιφάνειες μπορούν να πατηθούν μετά από 48 ώρες.
7. Στην περίπτωση που το **PGP DRYPROOF ASPHALT COATING** είναι εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να προστατευτεί με το **PGP DRYPROOF ROOF PAINT**
8. Η εφαρμογή του **PGP DRYPROOF ASPHALT COATING** δεν πρέπει να γίνεται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (< 8°C), σε πολύ υψηλές (>35 °C), ή όταν προβλέπεται βροχή ή παγετός.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με white spirit. Όταν το υλικό σκληρύνει, απομακρύνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

2 - 4 m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα: Μαύρο

Βάση: Ασφαλτόπισσα και πετροβάμβακας

Οσμή: Χαρακτηριστική

Μορφή: Παχύρρευστος πολτός

Πυκνότητα: 1,10 Kg/Lt

Αραίωση: Δεν αραιώνεται

Στέγνωμα: 2 - 4 ώρες στην αφή σε θερμοκρασία 20°C και υγρασία 50%. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες.

Επαναβαφή: 16 ώρες σε θερμοκρασία 20°C και υγρασία 50%.

Τελικό στέγνωμα: 24 ώρες σε θερμοκρασία 20°C και υγρασία 50%. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ(Δ): «Ειδικά επιχρίσματα ενός

συστατικού»):500 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C-35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 3Lt, 10Lt, 20Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
3Lt	7173	5204094071730
10Lt	7174	5204094071747
20Lt	7175	5204094071754

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Acute Tox. 4: H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής Asp.
 Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Flam. Liq. 2: H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα STOT RE 2: H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

