



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP FAUX WOOD FINISH** είναι η τελική επίστρωση που προσδίδει στην επιφάνεια την όψη του ξύλου. Εφαρμόζεται εύκολα πάνω στο υπόστρωμα PGP FAUX WOOD PRIMER. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, καλυπτικότητα και προσφέρει εξαιρετικό γυαλιστερό φινίρισμα. Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους σκληρή επιφάνεια. Προσφέρεται σε 6 διαφορετικές αποχρώσεις που συνδυάζονται με τις 3 αποχρώσεις PGP FAUX WOOD PRIMER για να προσδώσουν στην επιφάνεια εφαρμογής την όψη του ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
- Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αποτελεί την ιδανική λύση για ανανέωση παλιών ή και φθαρμένων επιφανειών, προσδίδοντας την ομορφιά και τη θαλπωρή της όψης του ξύλου.
- Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες, MDF, νοβοπάν, μελαμίνη, ξύλινες και πλαστικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, μπτετόν, σοβά κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές απαλλαγμένες από ξένα υλικά (σκουριές, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, κλπ).
2. Καινούργιες ξύλινες επιφάνειες: πρέπει να λειανθούν με γυαλόχαρτο και να απομακρυνθεί η σκόνη.
3. Βαμμένες επιφάνειες: παλαιά υποστρώματα σε καλή κατάσταση δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Αν παρουσιάζουν προβλήματα απομακρύνονται με διαβρωτικό, λειαινόνται οι επιφάνειες και απομακρύνεται η σκόνη.
4. Μεταλλικές και γυαλιστερές επιφάνειες: Αφαιρείται η γυαλάδα με γυαλόχαρτο για βελτίωση της πρόσφυσης και απομακρύνεται η σκόνη.
5. Εφαρμόστε με πινέλο 1 ή 2 στρώσεις PGP FAUX WOOD PRIMER για να δημιουργήσετε το φόντο. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για 24 ώρες.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.
2. Εφαρμόστε με πινέλο τη πρώτη στρώση PGP FAUX WOOD FINISH κατά μήκος όλης της επιφάνειας με μακριές κινήσεις. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για 12 ώρες.
3. Εφαρμόστε με πινέλο τη δεύτερη στρώση και με το ειδικό εργαλείο PGP ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ σχηματίστε τους ρόζους και τα ειδικά σχέδια του ξύλου. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για 12 ώρες. Υψηλή υγρασία ή χαμηλή θερμοκρασία θα παρατείνει το χρόνο στεγνώματος.
4. Για καλύτερη προστασία μπορείτε να εφαρμόσετε μία τρίτη στρώση διάφανου βερνικιού σε όλη την επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με white spirit

ΑΠΟΔΟΣΗ

12 - 16 m²/Lt ανάλογα με την επιφάνεια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Αλκυδικό βερνίκι

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: 6 αποχρώσεις

Οσμή: Αρωματική χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 0,9 ± 0,03 gr/ml

Συνιστώμενο πάχος ξηρού φιλμ: 25-35 μm κατ' ελάχιστο

Στερεά: 49 ± 2%

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C-35°C

Αραίωση: έως 5% με white spirit

Στέγνωμα: Στην αφή 2 - 3 ώρες, επαναβάφεται μετά από 12 ώρες 20°C

Τελικό στέγνωμα: 12 ώρες 20°C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ(Δ) "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού"): 500 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C-35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml καρυδιά ανοιχτή, καρυδιά, καρυδιά σκούρα, όρεγκον, μαόνι, δρυς, διαφανές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750 ml Καρυδιά Ανοιχτή	7209	5204094072096
750 ml Καρυδιά	7212	5204094072126
750 ml Καρυδιά Σκούρα	7213	5204094072133
750 ml Όρεγκον	7214	5204094072140
750 ml Μαόνι	7215	5204094072157
750 ml Δρυς	7216	5204094072164
750 ml Διαφανές	7217	5204094072171

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΑΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείτε σκόνη ABC πυροσβεστήρας για να κατάσβεση P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο EUH208: Περιέχει Cobalt bis (2-ethylhexanoate), αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: απόσταγμα (πετρελαίου), ελαφρά κατεργασμένα με υδρογόνο Κεροξίνη - μη προδιαγεγραμμένη διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), μεσαία αλειφατική Κεροξίνη από ατμοσφαιρική (FP<=55°C); απόσταγμα (πετρελαίου), μεσαία υδρογονοαποθεωμένα Πετρέλαιο μη προδιαγεγραμμένο νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθεωμένη, < 0.1 % EC 200-753-7

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00