



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης SEAL & FIX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 23.04.2020



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SEAL & FIX είναι εξαιρετικής ποιότητας σιλικονοειδές ελαστομερές συγκολλητικό και σφραγιστικό, γενικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις, στεγανοποιήσεις και μονώσεις υψηλών απαιτήσεων. Έχει εξαιρετική ελαστικότητα και μηχανική σταθερότητα τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης έχει αντιμυκητιακή δράση. Δεν έχει αντοχή στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για συγκόλληση, σφράγιση, μόνωση
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Μηχανική σταθερότητα
- Ελαστικό
- Πολλές εφαρμογές
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πλαστικά, γυαλί και πολλά άλλα υλικά.
- Είναι ιδανικό για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, DIY και hobby.
- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, κουφωμάτων αλουμινίου και τζαμιών.
- Γέμισμα αρμών, στεγανοποίηση ρωγμών και άλλες οικοδομικές εργασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές χωρίς σκόνη και λίπη.
2. Τοποθετήστε το προϊόν

3. ομοιόμορφα και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα μέσα σε 5 λεπτά.
4. Στεγνώνει επιφανειακά σε 3-10 λεπτά και μετά από 2 - 3 ώρες μπορεί να βαφτεί.
5. Η πλήρης συγκόλληση γίνεται σε 36 - 48 ώρες ανάλογα με το πάχος της επίστρωσης και τις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) του περιβάλλοντος.
6. Αποφεύγετε την επαφή της κόλλας με ισχυρά οξέα, βάσεις, οξειδωτικά και αναγωγικά μέσα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με διαλυτικό νίτρου αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Χαρακτηριστική

Σημείο ανάφλεξης: < 21°C

Ειδικό βάρος: 980 ± 100 Kg / m³

Ιξώδες: 260.000 - 300.000 mPasc (40°C)

Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5°C έως +40°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος, μακριά από ηλεκτρικές συσκευές, πηγές ανάφλεξης και εστίες φωτιάς. Να προστατεύεται από τον παγετό. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από +5°C έως +50°C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε κλειστή συσκευασία, υπό τις συνθήκες αποθήκευσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάρια 80 ml Display box Διαφανές, Λευκό, Μαύρο

Blister Διαφανές

Φύσιγγα 280ml Διαφανές, Λευκό, Μαύρο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Display box 80ml Διαφανές	01508	5204094015055
Blister 80ml Διαφανές	01510	5204094015109
Display box 80ml Λευκό	1527	5204094015277
Display box 80ml Μαύρο	1528	5204094015284
Διαφανές 280ml	01509	5204094015093
Λευκό 280ml	1529	5204094015291
Μαύρο 280ml	1531	5204094015314

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Flam. Liq. 2: H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr






Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης SEAL & FIX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 23.04.2020

σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό στο ντους P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: βουτανόνη; Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

