



Ακρυλικά Χρώματα SWAN BATH & KITCHEN Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN BATH & KITCHEN** είναι 100% ακρυλικό χρώμα μικρο τεχνολογίας, εξαιρετικής ποιότητας, με ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας και μούχλας. Παρουσιάζει θερμομονωτικές ιδιότητες διατηρώντας την θερμότητα εσωτερικά και αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας από συμπύκνωση υδρατμών. Είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς, όπως μπάνια, κουζίνες, ταβάνια, υπόγεια. Έχει άριστη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μία ματ επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο, και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας και άλλων βακτηρίων
- Θερμομονωτικές ιδιότητες
- Άριστη καλυπτικότητα
- Άριστη λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Λεία ματ τελική επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικού χώρου όπου παρουσιάζονται προβλήματα υγρασίας και μούχλας, όπως κουζίνες, μπάνια, κλιμακοστάσια, υπόγεια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ξένα υλικά (λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, έλαια ξυλοτύπων κλπ).
2. Οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.
3. Για το στοκάρισμα μικρών ατελειών χρησιμοποιήστε ακρυλικό στόκο STANDARD. Για μεγάλες ρωγμές χρησιμοποιήστε ελαστομερή στόκο FLEX ή αφρόστοκο LITE TECH. Για σπατουλάρισμα χρησιμοποιήστε ρητινούχο ακρυλικό κονίαμα ISOMIX WALL STUCCO.
4. Καινούργιες επιφάνειες, πορώδεις επιφάνειες, καθώς και παλιές επιφάνειες που παρουσιάζουν ενανθράκωση του χρώματος ή είναι βαμμένες με κόλλα ή ασβέστη πρέπει να ασταρώνονται με ακρυλικό αστάρι νερού ISOCRYL DUR AQUA ή με αστάρι διαλύτου ISOCRYL DUR για σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μόνωση λεκέδων.

Εφαρμογή

Το **SWAN BATH & KITCHEN** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο χέρια αραιωμένο περίπου 10% με νερό

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8 - 12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες

Χρώμα: Λευκό

Ειδικό βάρος: 1,45 ± 0,2 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 18000 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: 10% με καθαρό νερό

Στέγνωμα: περίπου 1 ώρα στην αφή και περίπου 3 ώρες για επαναβαφή. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α(Υ)“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών”.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Ακρυλικά Χρώματα SWAN BATH & KITCHEN Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

(Στιλπνότητα<25@60^{0h}): 30 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 28 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt & 9Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
3Lt	3407	5204094034070
9Lt	3414	5204094034148

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **ΕUH208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

