



Χρώματα Δαπέδων & Βιομηχανικά

SWAN BETOFLEX DUR

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.07.2019



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN BETOFLEX DUR** είναι ειδικό ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου που προστατεύει αποτελεσματικά επιφάνειες από εμφανές μπετό. Προστατεύει τον φέροντα οπλισμό από τη διάβρωση. Έχει άριστη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και δίνει ένα λείο ματ και σκληρό τελείωμα με μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Είναι κατάλληλο επίσης για σοβά, τούβλα, πέτρες κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Άριστη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για δάπεδα καθημερινής χρήσης με ήπια καταπόνηση, τοίχους, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, γκαράζ κλπ.
- Ειδικά σχεδιασμένο για αλκαλικές επιφάνειες τσιμέντο, μπετόν κλπ.
- Εφαρμόζεται επίσης σε σοβά, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, έλαια ξυλοτύπων κλπ.
2. Οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.

3. Για το στοκάρισμα μικρών ατελειών χρησιμοποιήστε ακρυλικό στόκο PRIME STANDARD. Για μεγάλες ρωγμές χρησιμοποιήστε PRIME FLEX. Για σπατουλάρισμα χρησιμοποιήστε ρητινούχο ακρυλικό κονίαμα ISOMIX WALL STUCCO.
4. Καινούργιες επιφάνειες, απορροφητικές επιφάνειες, καθώς και παλαιές επιφάνειες που παρουσιάζουν ενανθράκωση του χρώματος πρέπει να ασταρώνονται με ακρυλικό αστάρι διαλύτου ISOCRYL PRIMER DUR για σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μόνωση λεκέδων.

Εφαρμογή

Το **SWAN BETOFLEX DUR** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο χέρια αραιωμένο περίπου 10% με διαλυτικό νίτρου

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με διαλυτικό νίτρου ή white spirit

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Τσιμεντόχρωμα διαλύτου ακρυλικής βάσης

Χρώμα: Λευκό

Ειδικό βάρος: 1,50 ± 0,2 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 32000 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό , πινέλο ή πιστόλι airless

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: 5 – 10% με διαλυτικό νίτρου

Στέγνωμα: Περίπου 2 ώρες στην αφή και περίπου 8 ώρες για επαναβαφή. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρίες / υγρές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος: 430g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 420g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5^o - 35^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Χρώματα Δαπέδων & Βιομηχανικά

SWAN BETOFLEX DUR

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.07.2019

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml, 2,5Lt Γκρι 750ml, 2,5Lt, 10Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750ml Λευκό	3489	5204094034896
2.5Lt Λευκό	3168	5204094031680
750ml Γκρι	3406	5204094034063
2.5Lt Γκρι	3408	5204094034087
10Lt Γκρι	3182	5204094031826

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Acute Tox. 4: H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

