



Προστασία Μετάλλου & Βερνικοχρώματα

SWAN RUST PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.08.2019



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN RUST PRIMER** είναι ταχυστέγνωτο ισχυρό αντισκωριακό αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων με βάση αλκυδικές ρητίνες. Προστατεύει από τη διάβρωση μεταλλικές επιφάνειες όπως αμαξώματα, κάγκελα, σιδηρές κατασκευές. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, ελαστικότητα και τέλειο άπλωμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μακρόχρονη προστασία από τη σκουριά
- Ισχυρή πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Ελαστικότητα
- Τέλειο άπλωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προστατεύει από τη διάβρωση μεταλλικές επιφάνειες όπως αμαξώματα, κάγκελα, σιδηρές κατασκευές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκουριές, λάδια, σκόνες και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
2. Αν υπάρχουν ατέλειες στην επιφάνεια στοκάρονται με πολυεστερικό στόκο PLASTIC METAL και στη συνέχεια λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Εφαρμογή

1. Περνάμε ένα η δύο χέρια **SWAN RUST PRIMER**.
2. Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια μπορεί να εφαρμοστεί το τελικό χρώμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την χρήση με white spirit ή διαλυτικό γενικής χρήσης.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8 – 12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Αντισκωριακό αστάρι αλκυδικών ρητινών. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Χρώμα: Λευκό, γκρι

Ειδικό βάρος: 1,55 ± 0,2 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 8000 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: 5 % με white spirit ή νέφτι για εφαρμογή με ρολό και πινέλο και 10% με διαλυτικό γενικής χρήσης ή διαλυτικό νίτρου για βαφή με πιστόλι

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες στην αφή. Επαναβάφεται μετά από 14-16 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ(Δ) "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού-αστάριωμα σιδηρών υποστρωμάτων"): 500gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 400 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό, γκρι 750ml, 2,5Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750ml Λευκό	63145	5204094031451
2.5Lt Λευκό	63146	5204094031468
750ml Γκρι	63219	5204094032199
2.5Lt Γκρι	63220	5204094032205

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία Μετάλλου & Βερνικοχρώματα SWAN RUST PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.08.2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P233: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH208: Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη, Κοβάλτιο δις (2-αιθυλοεξανόικου). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

