



Βερνικοχρώματα SWAN VELATURA AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN VELATURA AQUA** είναι ταχυστέγνωτο ακρυλικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων υδατικής βάσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για προετοιμασία ξύλινων επιφανειών και τοίχων που πρόκειται να βαφούν με βερνικοχρώματα διαλύτου ή νερού SWAN. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, τέλειο άπλωμα και τρίβεται πολύ εύκολα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολο άπλωμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν λειανθεί και να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ξένα υλικά (λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, κλπ).
2. Στις ξύλινες επιφάνειες αφαιρούνται οι ρόζοι και εφαρμόζεται συντηρητικό ξύλου XYLOFARM. Στη συνέχεια στοκάρονται με ξυλόστοκο TEMPO ή πολυεστερικό στόκο PLASTIC METAL.
3. Στους τοίχους οι μεγάλες ρωγμές στοκάρονται με αφρόστοκο SUPER LITE, οι μικρές ατέλειες με ακρυλικό στόκο STANDARD και αν χρειαστεί σπατουλάρονται με ρητινούχο ακρυλικό κονίαμα ISOMIX WALL STUCCO.

Εφαρμογή

1. Εφαρμόζουμε δύο χέρια **SWAN VELATURA AQUA**. Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια τρίβεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο για τη δημιουργία μιας λείας επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται το τελικό χρώμα.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την χρήση με νερό και απορρυπαντικό

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 15 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Ακρυλικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων υδατικής βάσης

Χρώμα: Λευκό

Ειδικό βάρος: 1,38 ± 0,2 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 4500 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: Με νερό 5% για εφαρμογή με ρολό και πινέλο και 10% για πιστόλι

Στέγνωμα: Στην αφή 3 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Επαναβάφεται μετά από 6 - 8 ώρες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/δ(Υ)):130gr/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 40 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml, 2,5Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 750ml	3147	5204094031475
Δοχείο 2.5Lt	3143	5204094031437


Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Βερνικοχρώματα SWAN VELATURA AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

EUH208: Περιέχει Μείγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [ΕΚ αριθ. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚαριθ. 220-239-6] (3: 1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

