



Πλαστικά Χρώματα SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2019



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ** είναι υδατοδιαλυτό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κλπ. Αποτελεί την πλέον οικονομική λύση για χώρους όπου δεν απαιτείται αντοχή στο πλύσιμο και στο λέκιασμα. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει. Έχει πολύ καλή καλυπτικότητα, απλώνεται εύκολα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά και ασβέστη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει
- Απλώνεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι ιδανικό για ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κλπ.
- Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά και ασβέστη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, έλαια ξυλοτύπων κλπ.
2. Οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.
3. Επιφάνειες που έχουν βαφτεί με κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστη και έχουν φουσκώσει ή αποκολλώνται πρέπει να τριφτούν με μηχανικά μέσα και να καθαρίσουν εντελώς.
4. Για το στοκάρισμα μικρών ατελειών χρησιμοποιήστε ακρυλικό στόκο STANDARD. Για μεγάλες ρωγμές χρησιμοποιήστε ελαστομερή ακρυλικό στόκο FLEX. Για σπατουλάρισμα χρησιμοποιήστε ρητινούχο ακρυλικό κονίαμα ISOMIX WALL STUCCO.
5. Καινούργιες επιφάνειες καθώς και παλαιές επιφάνειες που παρουσιάζουν ενανθράκωση του χρώματος πρέπει να ασαρώνονται με ακρυλικό αστάρι νερού ISOCRYL PRIMER DUR AQUA ή με αστάρι διαλύτου ISOCRYL PRIMER DUR για σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μόνωση λεκέδων.

Εφαρμογή

Το **SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, βούρτσα ή πιστόλι σε δύο χέρια αραιωμένο περίπου 10 - 15% με καθαρό νερό

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 – 15 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το υδρόχρωμα δεν είναι συμβατό με πλαστικά / ακρυλικά χρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Υδατοδιαλυτό χρώμα βάσεως ειδικών πολυμερών

Χρώμα: Λευκό

Ειδικό βάρος: 1,45 ± 0,2 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 25000 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: ρολό , πινέλο, βούρτσα ή **πιστόλι** airless

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10° C - 35° C

Αραίωση: 10-15% με καθαρό νερό

Στέγνωμα: περίπου 2 ώρες στην αφή και περίπου 5 ώρες για επαναβαφή. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α (Υ) "Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών") (Σηλιπνότητα <25@60^{0h}): 30 gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5° - 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.


Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Πλαστικά Χρώματα SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2019

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Λευκό 3Lt & 10Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
3Lt	63129	5204094031291
10Lt	63130	5204094031307

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **ΕUH208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

