



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

TEAK OIL AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 02.03.2021



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **TEAK OIL AQUA** είναι το αποτέλεσμα τελευταίας έρευνας που βασίζεται σε γαλακτοποιημένο αυθεντικό tung oil, ενισχυμένο με άλλα φυσικά έλαια, κερί και γαλακτοποιημένη πολυουρεθάνη. Είναι το μόνο γνήσιο γαλάκτωμα νερού για ξύλα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από την υγρασία, την ξήρανση, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ανάπτυξη μούχλας. Επιπλέον περιέχει φίλτρα UV που προστατεύουν από τον αποχρωματισμό που προκαλείται από το φως του ήλιου. Στεγνώνει γρήγορα και προσδίδει στην επιφάνεια ένα σατινέ φινιρίσμα που τονίζει τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Με την τεχνολογία νέας γενιάς, το **TEAK OIL AQUA** ενισχύει τη φυσική κομψότητα των επίπλων κήπου, βεράντας και άλλων ξύλινων κατασκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νέα τεχνολογία γαλακτοποιημένων ελαίων
- Υψηλή προστασία
- Άοσμο
- Ταχυστέγνωτο
- Μη ελαιώδης υφή
- Εμπλουτισμένο με κερί
- Περιέχει ειδικά φίλτρα UV
- Σατινέ φινιρίσμα
- Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι ιδανικό για την προστασία επίπλων κήπου και βεράντας από σκληρά κυρίως ξύλα όπως teak, μαόνι, ιρόκο κλπ.
- Φινιρίσμα κάθε καινούργιας ξύλινης κατασκευής που θέλουμε να δώσουμε φυσική όψη, αποφεύγοντας το βερνίκι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνες, λίπη, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κλπ. και χωρίς ίχνη ρητίνης ή προηγούμενων εφαρμοσμένων προϊόντων προστασίας λαδιού.
2. Παλιά υποστρώματα βερνικιών ή χρωμάτων θα πρέπει να απομακρυνθούν με το διαβρωτικό **STRIPP & CREAM**.
3. Τρίψτε με φιλό γυαλόχαρτο την επιφάνεια μέχρι να εμφανιστεί υγιές ξύλο, ώστε να ανοίξουν οι πόροι και να διευκολυνθεί η διείσδυση του **TEAK OIL AQUA**.

4. Λερωμένες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με το ειδικό καθαριστικό **TEAK CREAMER**.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
2. Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση **TEAK OIL AQUA** με πινέλο ή καθαρό πανί ακολουθώντας τα νερά του ξύλου.
3. Αφήστε να διεισδύσει για 20 έως 30 λεπτά. Μόλις το ξύλο χάσει την «υγρή» του εμφάνιση (στεγνώσει) εφαρμόστε την δεύτερη στρώση.
4. Σε παρωδή ξύλα καθώς και σε ακραίες συνθήκες όπως συνεχή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε υγρές περιοχές εφαρμόστε 3 - 4 στρώσεις.

Χρόνος στεγνώματος: στην αφή 2 - 4 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη χρήση των επιφανειών.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το **TEAK OIL AQUA** δεν συνιστάται για βερνικωμένες επιφάνειες γιατί δεν διεισδύει εύκολα μέσα στον πόρο του ξύλου.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χλωρίνη ή άλλα σκληρά καθαριστικά για τον καθαρισμό των ξύλων γιατί καταστρέφουν ανεπανόρθωτα την επιφάνεια.
- Για να επιτευχθεί η βέλτιστη διείσδυση του **TEAK OIL AQUA** βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι στεγνό (υγρασία έως 10%).
- Θα πρέπει να εξασφαλίσετε τρεις ζεστές, ξηρές ημέρες πριν από την εφαρμογή χωρίς πρόβλεψη βροχής εντός 24 ωρών μετά τη δεύτερη στρώση.
- Μην εφαρμόζετε κάτω από πλήρη ηλιοφάνεια.
- Μην εφαρμόζετε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο λάδι ή φινιρίσμα για εξωτερικά ξύλα.
- **Συντήρηση:** μια φορά τον χρόνο για την σωστή και σε βάθος χρόνου προστασία των ξύλινων επιφανειών.
- **Προσοχή:** συνιστάται να γίνεται δοκιμή καταλληλότητας των υλικών για κάθε εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

Evochem[®]

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου TEAK OIL AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 02.03.2021

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Συντηρητικό ξύλου

Βάση: Μίγμα γαλακτοποιημένων ελαίων

Χρώμα: Γαλακτώδες

Φιλμ: Δεν δημιουργεί φιλμ

Οσμή: ελαφρά – σχεδόν άοσμο

Ειδικό βάρος: 1.02 kg/m³ 25°C

Ιξώδες: 5000 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, καθαρό πανί

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C - 35°C

Αραιώση: Δεν χρειάζεται αραιώση, έτοιμο προς χρήση

Στέγνωμα: Στην αφή 2 - 3 ώρες, επαναβάφεται μετά από 8 ώρες

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ε (Υ)): 130gr/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 45 gr/lit ΠΟΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C-30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, 2,5Lt, 10Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750ml	5786	5204094057864
2,5Lt	5787	5204094057871
10Lt	5789	5204094057895

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ν°1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο. Μακριά από παιδιά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr



0273